REINIGINGS- en ONDERHOUDS INSTRUCTIE



Reiniging van gevoegde verharding

Incidenteel kan op de verharding tijdens het aanbrengen van de voegvulling enige verontreiniging ontstaan. Deze kan na het volledig uitharden van het voegmateriaal (wachttijd min. 7 dagen bij droog weer) met een hogedrukreiniger verwijderd worden.

Daarvoor de verharding met max. 80 bar en een vlakke straal (niet met wervelstraal of vuilfrees) op een afstand van 20 -30 cm van het oppervlak reinigen.



Verzorging van gevoegde verharding

Een met GeoRapid gevoegde verharding is onderhoudsvrij en behoeft geen regelmatige verzorging.
Het voegmateriaal verhindert onkruidgroei. Omdat mossen en algen wortelloos zijn, kunnen deze zich op stenen en voegen vastzetten. Bladloof, aarde, humus en vuil dienen van het oppervlak verwijderd te worden. Reinigen met bezem, bladblazer en hogedrukreiniger is probleemloos mogelijk.

Daarvoor de verharding met max. 80 bar en een vlakke straal (niet met wervelstraal of vuilfrees) op een afstand van 20 -30 cm van het oppervlak reinigen.



Voegvulling herstellen Variant 1

Voegvulling met GeoRapid is gemakkelijk te repareren.

Kleine schades kunnen altijd ontstaan en bij reiniging met hogedruk kunnen kleine schades tot uitspoeling van een stuk voegvulling leiden.

Om kleine reparaties te verrichten kan het voegmiddel in kleine hoeveelheden met water gemengd worden en met een spatel of voegspijker aangebracht worden. Materiaal op omliggende stenen met een vochtige spons direct verwijderen.

Vinkenveld 2 D 5249JP Rosmalen Telefoon 073 521 35 56 info@geobind.nl
Rabobank Rosmalen Rek.nr.: 18.45.72.533 K.v.K. Oost-Brabant 16085040 BTW nr.: nl 8159.65.527.B01

GeoRapid

Geobind b.v.

REINIGINGS- en ONDERHOUDS INSTRUCTIE



Voegvulling herstellen Variant 2

Voegen die bij het voegen of door onjuiste reiniging te diep verwijderd zijn kunnen met GeoRapid nagevuld worden. Stenen die opgenomen zijn kunnen schoongemaakt en probleemloos opnieuw gebruikt worden. De voegvulling kan dan ook zonder meer lokaal weer opnieuw aangebracht worden.



Om de voegen lokaal weer opnieuw aan te brengen dient de voeg bij een droog oppervlak met droog materiaal weer gevuld te worden. Met een trilplaat of rubberhamer gelijkmatig en goed verdichten. Eventueel navullen en opnieuw verdichten.
Deze werkwijze zorgvuldig uitvoeren om tot een stabiele en duurzame reparatie van de voeg te komen.

De voeg dient ca. 3 mm onder het steenoppervlak (maximaal tot de onderzijde van de betreffende steen of stenen) gevuld te zijn.





Verdichting van het voegmateriaal beproeven, bijv. met een spatel. Daarbij moet de voeg vast aanvoelen.

Door verdichting ontstane gaatjes navullen of ontbrekend materiaal aanvullen. Het oppervlak met een zachte bezem volledig schoonvegen en materiaalresten verwijderen.

Bij ruwe steenoppervlakten met een bladblazer of stofzuiger eventuele materiaalresten verwijderen.

Vinkenveld 2 D 5249JP Rosmalen Telefoon 073 521 35 56 info@geobind.nl
Rabobank Rosmalen Rek.nr.: 18.45.72.533 K.v.K. Oost-Brabant 16085040 BTW nr.: nl 8159.65.527.B01

REINIGINGS- en ONDERHOUDS INSTRUCTIE



Met water broezen

Tuinslang met instelbare sproeikop gebruiken en met een lichte broesstraal de verharding besproeien tot de voeg met water verzadigd is. Daarbij van onder naar boven werken (tegen afschot in) en eventuele polymeerresten in de voeg spoelen.

Niet te grote oppervlakken te gelijk bewerken en binnen 2-5 minuten voor een tweede (eventueel 3e) maal besproeien om te zorgen dat de voeg volledig verzadigd is. Plasvorming vermijden.



Gereed

De gerepareerde voegen zijn na het afbinden en uitharden van het materiaal niet meer van de overige voegen te onderscheiden.



Laten drogen

GeoRapid met volledig uitdrogen om optimaal uit te werken en eindkwaliteit te bereiken.

Gedurende de eerste 3 uur na aanbrengen/repareren dient de verharding niet betreden te worden en tegen regen beschermd te worden.

Belaste verhardingen kunnen na 3 dagen vrijgegeven worden voor verkeer.
Mocht de voeg ongelijkmatig uitwerken of onvoldoende sterkte bereiken, dan kan door intensief te besproeien de polymeer nogmaals geactiveerd worden.

Aanbevelingen, die ter informatie voor de verwerker ter beschikking worden gesteld, zijn gebaseerd op onze ervaringen en de laatst bekende informatie uit theorie en praktijk. Deze aanbevelingen zijn vrijblijvend en vormen geen onderdeel van enige koopovereenkomst of verplichting van de leverancier.
Wij raden de koper of verwerker bij twijfel aan om het product eerst te testen op geschiktheid voor de voorziene toepassing.
Overigens zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Met het verschijnen van deze Reinigings- en Onderhoudsinstructie vervallen alle eerdere versies.
Uitgave 09/2017.

Overige informatie treft u hier aan:
QR-Code met uw mobiel scannen

Vinkenveld 2 D 5249JP Rosmalen Telefoon 073 521 35 56 info@geobind.nl
Rabobank Rosmalen Rek.nr.: 18.45.72.533 K.v.K. Oost-Brabant 16085040 BTW nr.: nl 8159.65.527.B01